



**Предварительно
сформированная бутиловая
лента в форме жгута
Preform 30.**

**Применяется для изоляции
плоских кровель под
давлением.**



**TÜV
PROFI
CERT**
iso 9001

Описание продукта

■ Состав	- Бутиловая герметизирующая лента в форме жгута на синтетической каучуковой основе, представленная диаметром 30 мм в упаковке в виде катушки. - На жгут нанесено небольшое количество талька, для предотвращения слёживания материала во время хранения на складе, что предотвращает слипание во время монтажа.
■ Область применения	Используется в зазоре стыков при герметизации швов.

Технические характеристики

■ Тиксотропность	- При 23°C ISO 7390 ≤ 3 mm - При 70°C ISO 7390 ≤ 3 mm
■ Содержание твёрдых веществ	≥ 99%
■ Прочность композита	NF P 85-512 Не обладает свойством миграции и не загрязняет место соединения
■ Температура, °C	- При нанесении от + 5 °C до + 40 °C - При эксплуатации от - 30°C до + 80 °C

Подготовка к использованию

■ Нанесение	- Установите ленту на дно соединения. Прижмите ленту для образования надёжного соединения. - Перед монтажом необходимо проверить совместимость поверхности соединения на адгезию, химическую совместимость, возможность загрязнения в пределах разрешённого температурного диапазона. .
--------------------	--

PREFORM 30

OLIN

25 avenue de l'industrie 69960 CORBAS (France)
Tél: +33 (0) 4 72 23 18 00 - Fax : +33 (0) 4 72 23 18 18
www.olin.fr





Упаковка.

- | | |
|----------------------------|--|
| ■ Метод упаковки. | • Со склада, диаметр жгута ленты 30 мм .Упаковка в виде катушки. |
| ■ Стандартные цвета | • Чёрный |

Безопасность

- Храните в недосягаемости от детей
- Избегайте контакта с глазами.
- Просмотрите подробное Указание по безопасности на www.olin.fr

Срок годности 12 месяцев с даты изготовления в оригинальной неоткрытой упаковке в проветриваемом и защищенном от влаги месте при максимальной температуре не более +30С Рекомендации.

Рекомендации

Все наши советы по использованию продукта основаны на нашем опыте и не могут использоваться как спецификации с последующей ответственностью. Поскольку мы не имеем возможности отслеживать способы применения продукции, и принимая во внимание разнообразие сочетаемых материалов и возможные области применения, пользователи должны будут выполнить необходимые предварительные тесты, чтобы определить подходит ли продукт для выбранного использования

