

Бутиловая лента Т 1305

Примеяется под давлением.



Описание продукта

■ Состав	Бутиловая герметизирующая лента на синтетической каучуковой основе.
■ Область применения	- Предназначена для изоляции канализационных колодцев и дренажных систем. - Область применения Обладает хорошей адгезией к обработанному дереву, стеклу, обработанному металлу, алюминию, бетону.

Технические характеристики.

■ Пластичность	При 20 ° C	NF P - 85-513	$35 \leq P_m \leq 120$
■ Тиксотропность		NF P 85-501	$Co \leq 2 \text{ мм}$
■ Диффузия компонентов.		NF P 85-512	$Im \leq 4 \text{ мм}$ $Im \leq 3 \text{ мм}$
■ Температура, ° C	- При нанесении - При эксплуатации		от + 5 ° C до + 40 ° C от - 20 ° C до + 80 ° C

T 1305



Инструкция по применению

■ Подготовка основания.

- Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной, устойчивой и обеспыленной.
- Перед проведением монтажных работ необходимо проверить поверхность на адгезию, химическую совместимость, и наличие загрязнения . Проверить на совместимость, продукт с деревянным покрытием перед установкой.

■ Монтаж.

- Снимите защитную плёнку
- Укладывайте ленту, не допуская её деформации
- Лента должна соединяться в стык, без каких-либо нахлёстов.
- Чтобы гарантировать хорошую гидроизоляцию соединения, лента должна быть сжата от 30 до 60 % её исходной толщины.

Упаковка

■ Упаковка.

- В наличие в различных диаметрах катушек или секциях (по запросу)

■ Стандартный цвет

- Чёрный.

Безопасность

- Храните в недоступности от детей
- Избегайте контакта с глазами
- Просмотрите подробное Указание по безопасности на www.olin.fr
- Срок годности 12 месяцев с даты изготовления в оригинальной неоткрытой упаковке в проветриваемом и защищенном от влаги месте при максимальной температуре не более +30C.

Рекомендации

Все наши советы по использованию продукта основаны на нашем опыте и не могут использоваться как спецификации с последующей ответственностью. Поскольку мы не имеем возможности отслеживать способы применения продукции, и принимая во внимание разнообразие сочетаемых материалов и возможные области применения, пользователи должны будут выполнить необходимые предварительные тесты, чтобы определить подходит ли продукт для выбранного использования

