

**Бутиловая
герметизирующая
лента Tack Band SR
армированная фольгой.**
 Для применения без
предварительного разогрева.



Описание продукта

■ Состав	- Водо-защитная изоляционная лента состоит из : -Бутиловой основы, армированной алюминиевой плёнкой на полиэстеровой основе. -Рабочая сторона защищена силиконизированной снимающейся плёнкой.
■ Область применения	- Изоляция коньков крыши и примыкания и стыки к дымовой трубе - Изоляция быстровозводимых временных тентов, дверей, оконных рам, оранжерей или теплиц. - Изоляционные ремонтные работы водосточных труб.

Характеристики герметика

■ Толщина, мм		0,6 мм (SR)
■ Усилие на отрыв, N	MEL 052	≈ 4 N/cm
■ Паропроницаемость r /m2	NF T 30-018	≈ 2.5 гр/м 2 за 24 часа
■ Тиксотропность, мм	- При 5°C ISO 7390 - При 70°C ISO 7390	0 мм ≤ 3 мм
■ Сопротивление на разрыв,N	NFT 54-108	≈ 1 N
■ Температура	- нанесения ,° C - эксплуатации, ° C	+ 5°C ≤ T ≤ + 40°C - 30° ≤ T ≤ + 80°C



Подготовка к использованию

■ Подготовка основания	- Поверхности, которые имеют совместимость с Tack Band: -Большинство типов оснований используемых в строительстве -Бетонные покрытия и минеральные основания, такие как, черепица, кирпич -Алюминиевые, металлические, стеклянные, деревянные (обработанные), ПВХ поверхности - Проверить поверхность на адгезию, химическую совместимость, загрязнения, в диапазоне температур монтажа ленты. - Поверхность должна быть сухой, устойчивой, очищена от грязи, пыли. - В случае если основание имеет рыхлую или пористую структуру, рекомендуется обработать поверхность грунтом Р 100. Если монтаж производится после применения ленты на Битумной основе, очистите рабочую поверхность от всех следов Битума и обработайте растворителем. При монтаже в диапазоне температур от 0°C до +5°C перед установкой, проверьте отсутствие инея или конденсата на поверхности. Перед монтажными работами удостоверьтесь, что основание сухое, и не содержит остатков воды.
■ Нанесение	- Начните снимать защитную плёнку и поместите ленту на монтируемую поверхность. Во время монтажа постепенно удаляйте защитную плёнку. Чтобы избежать образования воздушных пузырей во время монтажа используйте прижимной ролик. Необходимо тщательно подогнать ленту к монтируемой поверхности, чтобы избежать вероятного отрыва от основания. В случаях применения в индустриальной промышленности необходимое давление при монтаже в диапазонах от 5 гр/см2 до 15 гр/см2. При монтаже внахлёт, минимальное перекрытие двух слоёв ленты должно быть 5 см. Используйте прижимной ролик во время формирования шва перекрытия для достижения лучшего результата. - Внешняя сторона ленты оклеиваемая фольгой после монтажа может быть окрашена, после предварительного теста на совместимость краски и фольги. - Бутиловая лента очень пластична и удобна при монтаже. Не обладает способностью восстанавливать форму после деформации. Физико-механические свойства ленты ухудшаются при высоких температурах. Бутиловая лента чувствительна к химическим растворителям.

Стандартные упаковки

■ Ширина, мм	Ширина от 40 мм до 1000 мм
■ Стандартный цвета	- Бутилового основания – серый. - Фольги - алюминиевый, свинцовый, терракотовый.

Безопасность

	- Храните в недоступности от детей - Избегайте контакта с глазами. - Просмотрите подробное Указание по безопасности на www.olin.fr Срок годности 12 месяцев с даты изготовления в оригинальной неоткрытой упаковке в проветриваемом и защищенном от влаги месте при максимальной температуре не более +30C.
--	---

Рекомендации

Все наши советы по использованию продукта основаны на нашем опыте и не могут использоваться как спецификации с последующей ответственностью. Поскольку мы не имеем возможности отслеживать способы применения продукции, и принимая во внимание разнообразие сочетаемых материалов и возможные области применения, пользователи должны будут выполнить необходимые предварительные тесты, чтобы определить подходит ли продукт для выбранного использования.

